

片面剥離紙

SL-70S(U2)

住化加工紙株式会社
東京営業部 03-6837-9052
大阪営業部 06-6228-1180

構成

シリコーン / PE (ミラー) / 半晒クラフト 70g/m²

特徴

1. 軽剥離
2. 微移行
3. 耐暴露性良好

代表特性

項目(単位)		測定値	試験方法
総厚さ (μm)		105	JIS-P-8118
製品重量 (g/m^2)		90	JIS-P-8124
引張強度 (kN/m)	MD	5.5	JIS-P-8113
	CD	2.0	
引裂強度 (mN)	MD	700	JIS-P-8116
	CD	900	
剥離荷重 (N/m)		8	※1
残留接着率 (%)		90	※2

※1

粘着剤 : オリバインBPS-8170

上紙 : 上質系78g/m²

剥離速度 : 5m/min

剥離角度 : 180° (テープ剥離)

※2

標準テープ : 日東31B

標準板 : ステンレス板(#280)

剥離速度 : 0.3m/min

剥離角度 : 180°

これらの数値は代表値であり、規格値ではありません。

また、剥離荷重、残留接着率については測定条件によって大きく変わりますので、御使用前に、貴社条件にて品質を御確認下さい。