

片面剥離紙

SL-70SU2

東京営業グループ 03-6837-9052

大阪営業グループ 06-6228-1180

構成シリコン / PE / 半晒クラフト70g/m²**特徴**

1. 軽剥離
2. 微移行
3. 耐暴露性良好

代表特性

項目(単位)		測定値	試験方法
総厚さ (μm)		110	JIS P-8118
坪量 (g/m^2)		90	JIS P-8124
引張強度 (kN/m)	MD	4.5	JIS P-8113
	CD	2.5	
引裂強度 (mN)	MD	650	JIS P-8116
	CD	750	
剥離荷重 (N/m)		8	※1
残留接着率 (%)		90	※2

※1

粘着剤：オリバインBPS-8170

上紙：上質系78g/m²

剥離速度：5m/min

剥離角度：180°(テープ剥離)

※2

標準テープ：日東31B

標準板：ステンレス板(#280)

剥離速度：0.3m/min

剥離角度：180°

これらの数値は代表値であり、規格値ではありません。

また、剥離荷重、残留接着率については測定条件によって大きく変わりますので、御使用前に、貴社条件にて品質を御確認下さい。