

両面剥離紙

SLB-80WD(#1300)



東京営業グループ 03-6837-9052

大阪営業グループ 06-6228-1180

構成

シリコン / PE / 上質系 78g/m² / PE / シリコン

特徴

1. 低速～高速まで安定した異差剥離
2. 剥離荷重の経時変化が少ない
3. 非移行

代表特性

項目(単位)		測定値	試験方法
総厚さ (μm)		125	JIS P-8118
坪量 (g/m ²)		115	JIS P-8124
引張強度 (kN/m)	MD	9.0	JIS P-8113
	CD	6.0	
引裂強度 (mN)	MD	550	JIS P-8116
	CD	550	
剥離荷重 (N/m)	重面	52	※1
	軽面	25	
残留接着率 (%)	重面	98	※2
	軽面	98	

※1

粘着剤：オリバインBPS-8170

上紙：上質系78g/m²

剥離速度：5m/min

剥離角度：180°(テープ剥離)

※2

標準テープ：日東31B

標準板：ステンレス板(#280)

剥離速度：0.3m/min

剥離角度：180°

これらの数値は代表値であり、規格値ではありません。

また、剥離荷重、残留接着率については測定条件によって大きく変わりますので、御使用前に、貴社条件にて品質を御確認下さい。