

背面ラミ付き片面

SLK-70AW



東京営業グループ 03-6837-9052

大阪営業グループ 06-6228-1180

構成

シリコン / PE (ミラー) / 上質系(白) 70g/m² / PE (マット)

特徴

1. 軽～中剥離
2. 非移行
3. 耐暴露性良好

代表特性

項目(単位)		測定値	試験方法
総厚さ (μm)		110	JIS P-8118
坪量 (g/m ²)		105	JIS P-8124
引張強度 (kN/m)	MD	6.5	JIS P-8113
	CD	4.5	
引裂強度 (mN)	MD	500	JIS P-8116
	CD	500	
剥離荷重 (N/m)		15	※1
残留接着率 (%)		98	※2

※1

粘着剤：オリバインBPS-8170

上紙：上質系78g/m²

剥離速度：5m/min

剥離角度：180°(テープ剥離)

※2

標準テープ：日東31B

標準板：ステンレス板(#280)

剥離速度：0.3m/min

剥離角度：180°

これらの数値は代表値であり、規格値ではありません。

また、剥離荷重、残留接着率については測定条件によって大きく変わりますので、御使用前に、貴社条件にて品質を御確認下さい。